


ADLER Poly-Feinspachtel Weiß Poly- Jemný Tmel Bílý

96131



Popis výrobku

Univerzálně použitelný tmel složený ze dvou komponent na bázi nenasyčené polyesterové pryskyřice rozpuštěné ve styrenu.

Dobrá tažnost díky krémové konzistenci, vysoká plnivost a stálost, egalizace malých škrábanců a nerovností díky obzvlášť jemné struktuře, rychlé vytvrzení, snadná brousitelnost, velmi dobrá přilnavost na kov, dřevo, kámen, různé umělé hmoty i při vyšších teplotách.

Zvláštní vlastnosti

Odolný proti vodě, benzínu, minerálním olejům, zředěným louhům a kyselinám.

Oblasti použití

Výrobek se osvědčil především při opravách lodí, při jemných opravách nábytku ze dřeva a plastu a při vyrovnávání kovových povrchů.

Způsob nanášení

Roztírání špachtlí

Poměr směšování

K množství 100 g tmelu se přidá
1 - 4 g tvrdící pasty Weill (1 g odpovídá cca
4 - 5 cm vymačkané pasty z tuby).

Doba zpracování

Obě složky promíchejte tak dlouho, dokud nedosáhnete rovnoměrného barevného odstínu; míchání je nutné provádět cca 2-6 minut

Příprava podkladu

Podklad je nutné zbavit rzi, tuku, prachu, musí být suchý a zlehka zabroušený popř. zdrsňelý. Nevytvrzený starý lak nebo termoplastický akrylový lak je nutné odstranit.

U kovových podkladových povrchů by měl být v co nejkratší době po obroušení nanesen tmel, aby nedošlo ke snížení přilnavosti.

Krycí nátěr

Množství tvrdících přísad nad 4 % snižuje přilnavost a může zhoršit schnutí povrchové plochy. Množství tvrdících přísad pod 1 %

10-09 (nahrazuje 07-05)

Prosím obraťte.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné a je nutné, aby harmonizovaly s oblastní použitím a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější návody pozbyvají touto verzí platnosti. Změna velikosti obalových nádob, barevných odstínů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

Opracovaný povrch tmelu lze upravit stříkacím tmelem ADLER PUR-Spritzfuller 25515 nebo základním lakem ADLER 2K-Epoxigrund.

Má-li být výrobek nanášen v silnějších vrstvách, měl by obsahovat co nejméně tvrdících přísad, nebo by měl být nanášen ve více vrstvách.

Teplota při zpracování a

Neměla by klesnout pod + 10°C

teplota objektu

Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota zpomalují proces schnutí.

Teplo urychluje, chlad zpomaluje reakci vytvrzování

Doba schnutí

Vytvrzený tmel může být opracováván po 15-30 minutách (broušení, vrtání, frézování).

Pracovní nástroje

Okamžitě po upotřebení vyčistěte zředěným Nitro roztokem.

Vytvrzený tmel již nelze odstranit rozpouštědly, ale pouze mechanicky nebo působením vysoké teploty (>200 °C).

Dodávané balení

1 kg

Způsob skladování

V chladu, ne však při teplotách pod bodem mrazu

Doba skladování

1 rok v originálně uzavřeném obalu

Barevné odstíny

Bílá 96131

Bezpečnostní technické údaje

Dodržujte údaje uvedené v bezpečnostním listu!

Při správném zpracování není vytvrzený tmel zdraví škodlivý.

Také při zpracování produktů s nízkým obsahem škodlivin je nutné dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření.