

Arova Rustica**10001 ff**

Mořidlo na bázi rozpouštědel, určené pro moření hrubopórovitých dřevin, s výrazným rustikálním vzhledem pro průmyslové zpracování.

POPIS PRODUKTU**Obecně**

Mořidlo připravené k použití s obsahem rozpouštědel na bázi mikronizovaných pigmentů v kombinaci s barvivy, pro rustikální vzhled na pórovitých dřevinách; při použití nedochází ke zvednutí vláken dřeva a má velmi dobrou odolnost proti světlu. Produkt neobsahuje aromatická rozpouštědla a těžké kovy.

Oblasti použití

- Produkt je vhodný pro moření nábytku a dřevěných ploch v interiéru v oblastech použití II - IV podle ÖNORM A 16010-12.
- K moření listnatého dřeva s hrubými póry jako např. dub, jasan, mahagon atd., má-li být dosaženo namoření se zvýrazněním kresby pórů a rustikálního vzhledu.
- Plochy namořené přípravkem Arova Rustica 10001 ff je možné přelakovat jak laky na dřevo s obsahem rozpouštědel, tak i vodou ředitelnými.

ZPRACOVÁNÍ**Pokyny pro zpracování**

- Produkt před použitím a během zpracování pečlivě rozmíchejte.
- Teplota produktu, předmětů a místnosti musí dosahovat minimálně + 15 C.
- Dbejte na rovnoměrný způsob moření!
- Mořidlo lze nanášet Airmix nebo Airless i pohárkovou pistolí. Na plochy malých rozměrů použijte kartáč nebo houbičku.
- Produkt Arova Rustica 10001 a násl. se velmi dobře hodí také pro zpracování ve válcových nanášečkách (válce z mechové pryže) s následnými roztíracími kartáči.
- Aplikujte rovnoměrně s mírným přebytkem tak, aby byly plochy mokré. Po nanesení přebytek zapracujte kartáčem do pórů, nejdříve přes leta a následně po letech.
- Produkt určený ke zpracování.
- Mořidlo ze stříkací pistole nebo znečištěné dřevěným prachem nevracejte zpět do nádoby s mořidlem.
- Dřeviny s malou savostí vyžadují menší nános než dřeviny vyznačující se silnou savostí.

10-18 (nahrazuje 04-10) ZKL 1010

Adler Česko s.r.o. Pražská 675/10 Brno-Bosonohy 642 00
Tel: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz , www.lakyadler.cz

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

- Aby nedocházelo u dřevin jako je dub atd., které obsahují látky rozpustné ve vodě, ke zbarvení nebo vzniku skvrn, doporučujeme nejprve přelakovat základním lakem ADLER PUR-Primer 25291.
- Prosím, dodržujte naše "**Pracovní směrnice pro moření dřeva**".
- Dbejte, prosím, pokynů v technických listech příslušného produktu.

Způsob nanášení



Použité zařízení	Pistole nádobková
Tryska (ø mm)	1.5 - 1.8
Stříkáč tlak (bar)	1.5 – 2.0
Nanášené množství (g/m ²)	cca 40 - 50
Vydatnost na 1 vrstvu v m ²	ca. 8

¹⁾ Vydatnost včetně přídatku ředidla a ztráty rozstříkem.

Forma, povaha a vlhkost podkladu ovlivňují/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nátěrem.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakovatelný rozpouštědlovými laky	po cca 30 min.
Přelakovatelný vodouředitelnými laky	po cca 2 hod.

V případě potřeby je možné dosušení.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čistění náradí



Pomocí ředidla ADLER Waschverdünnung 80077 nebo umývacího ředidla ADLER Nitroverdünnung 80001.

PODKLAD

Druh podkladu

Hrubě pórovité tvrdé dřeviny jako dub, jasan, ořech, mahagon atd.

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez mastnot, vosku a dřevěného prachu.

Příprava podkladu

Zrnitost P150 - P180

Důkladně odstraňte prach po broušení - zvláště z pórů dřeva.

Tupý brusný papír a nerovnoměrné broušení mohou mít za následek skvrny na mořené ploše.

Vlhčení dřeva před mořením není nutné.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nános mořidla

1 x Arova Rustica 10001 ff

Následný nátěr

Arovu Rusticu lze přelakovat jak vodouředitelnými tak i rozpouštědlovými laky. Pro světlé odstíny mořidla doporučujeme zásadně použít světlé stálé laky jako např. ADLER Legnopur 26211 ff nebo ADLER Aqua-Resist 30460 ff. Pokud se nepoužije světlý stálý lak, je třeba počítat s tím, že výsledný barevný odstín nepatrně zežloutne; časem se tento efekt ještě zesílí.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ**Velikost balení**

0.9 l; 4 l

Barevné odstíny/stupeň lesku

Ligurien	10001	Kalabrien	10008
Navarra	10002	Apulien	10009
Abruzzen	10003	Galicien	10010
Lombardei	10004	Toskana	10011
Katalonien	10005	Piemont	10012
Kastilien	10006	Umbrien	10013
Andalusien	10007		

Všechny odstíny lze vzájemně míchat a v případě potřeby ředit ADLER regulátorem sytosti 90315.

Pro zahájení moření je vždy třeba zhotovit vzorek na originálním podkladu a přelakovat určeným lakem a následně posoudit výsledný odstín. Pro moření zakázky použijte mořidlo pouze jedné výrobní šarže.

Tento technický list se platí na všechny barvy/čísla Arova Rustica 10001 ff a 1010.

Doplňkové produkty

ADLER Nitro-Verdünnung 80001
ADLER Waschverdünnung 80077
ADLER PUR-Primer 25291
ADLER Legnopur 26211 ff
ADLER Aqua-Resist 30460 ff

DALŠÍ INFORMACE**Trvanlivost / skladování**

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.

Skladujte v chladu, chraňte před mrazem.

Bezpečnostně-technické informace

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.adler-lacke.com.

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Zásadně je třeba zamezit vdechnutí aerosolu laku. Toto lze zajistit pouze odborným použitím vhodné ochranné dýchací masky (Kombinovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).