


ADLER Spritzbeize

10901 a násl.



Popis

Spritzbeize připravené k použití, opírající se o rozpouštědlo na bázi mikronizovaných pigmentů v kombinaci se speciálními barvami stálými na světle pro mořený vzhled zdůrazňující póry; žádné zdrsňení dřeva a velice dobrá stálost na světle.

Použitá směs rozpouštědla neobsahuje aromatická rozpouštědla.

Všechny barevné odstíny lze navzájem míchat a v případě potřeby zesvětlit pomocí **ADLER Koncentračního regulátoru 90318**.

Oblasti použití

K moření hrubě pórovitých listnáčů jako např. dub, jasan, mahagon atd., když se má dosáhnout mořeného vzhledu zdůrazňujícího póry.

Plochy mořené pomocí ADLER Stříkaného mořidla lze přelakovat jak laky na dřevo obsahujícími rozpouštědlo, tak i laky na dřevo ředitelnými vodou.

Zpracování

Plochy pečlivě zbrousit zrnitostí 150 - 180. Důkladně odstranit prach z broušení – zvláště z pórů dřeva. Tupý brusný papír a nerovnoměrný brus mohou vést ke skvrnitému mořenému vzhledu. Dřevo není nutné před mořením namáčet.

ADLER Spritzbeize před a během zpracování dobře zamíchat. Mořidlo nanést stříkáním rovnoměrně a s malým přebytkem (asi 35 g/m²) (**pneumatické stříkačky: velikost trysky 1,5 mm, tlak pro stříkání 1,5 - 2,5 bar**), takže se plochy jeví jako lehce mokré. Je možné nanést mořidlo také pomocí nízkotlakého přístroje Airmix nebo Airless. Pracovní nástroje ihned po použití očistit acetonem nebo ADLER Nitroředidlem.

Doba schnutí (pokojová teplota 20 °C): asi 15 minut, pokud se má přelakovat laky na dřevo obsahujícími rozpouštědla, asi 1 hodina, pokud se má přelakovat laky na dřevo ředitelnými vodou. V případě potřeby je možné také podporované schnutí.

Přelakování: ADLER Spritzbeize 10901 a násl. lze přelakovat jak laky na nábytek na bázi vody, tak také laky na nábytek na bázi rozpouštědla. Pro světlé barevné odstíny mořidla doporučujeme zásadně použití laků stálých na světle jako např. ADLER Legnopur 26211 a násl. nebo ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 a násl. Při použití typů laků, které nejsou stálé na světle, je nutné počítat s tím, že výsledný barevný odstín se bude zdát trochu nažloutlý; stárnutím tento efekt zesiluje.

03-09 ZKL 1014

b.w.

Adler-Laky Česko s.r.o., CZ-64200 Brno - Bosonohy
Fon: 00420/544/211930, Fax: 00420/544/213229, Mail: info@lakyadler.cz

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných tonů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

Mnohé druhy dřeva jako **dub, modřín** atd. obsahují látky, které jsou rozpustné ve vodě, které se aktivují lakováním laky na nábytek ředitelnými vodou. Aby se předešlo změně zbarvení nebo značkování (ty mohou být různě výrazné, záleží to na původu dřeva), doporučujeme proto u lakování **dubu, modřínu a jiných dřev bohatých na obsažené látky** základní nátěr pomocí ADLER PUR-Primer 25291 (dbát na technický list).

Před začátkem mořících prací je nutné vždycky provést na originálním dřevu zkušební moření a přelakovat to plánovaným lakem, abychom mohli posoudit konečný barevný odstín. Na jednu zakázku použít jen mořidlo stejné šarže.

Dbejte, prosím, našich „Pracovních směrnic pro moření dřeva“ jakož i Listu s bezpečnostními údaji.

Vydatnost

Asi 8 - 10 m²/l, podle formy mořených částí

Další pokyny

Ředění a zjasňovací prostředek	ADLER Koncentrační regulátor 90318
Čištění pracovních nástrojů	Acetonem nebo ADLER Nitroředidlem 80001

Dodávaná forma

0,9 l; 4 l

Trvanlivost

1 rok v originálních uzavřených nádobách

Barevné odstíny

Bílý (Weiß)	10901
Konopí (Hanf)	10902
Oliva (Olive)	10903
Rákos (Schilf)	10904
Palisandr (Palisander)	10905
Med (Honig)	10906
Rustikální (Rustikal)	10907

Koňak (Kognak)	10908
Kaštan (Maron)	10909
Mahagonový hnědý (Mahagoni-braun)	10910
Tabák (Tabak)	10911
Mahagonový červený (Mahagonirot)	10912
Černý (Schwarz)	10913